

# CERESIT CL 69 – ULTRA TIGHT

## »Szigetelő- és feszültségmentesítő lemez «

### JELLEMZŐI

- ▶ vízzáró, párazáró
- ▶ repedésáthidaló
- ▶ bel- és kültéri használatra
- ▶ falra és padlóra egyaránt
- ▶ szigetelő- és elválasztó réteg

### ALKALMAZÁSI TERÜLET

A Ceresit CL 69 szigetelő- és feszültségmentesítő lemez rugalmas és problémamentes vízszigetelést tesz lehetővé a kerámiaburkolatok és a természetes kő burkolólapok alatt, fürdőszobákban, nedves helyiségekben, medencékben, erkélyeken és teraszokon. Fontos, hogy kültéri alkalmazás esetén a CL 69 csak padozaton használható. Megfelel a ZDB adatlap szerinti nedvességterhelési osztályoknak és a DIBt tesztelési elveinek. Alkalmazható betonon, könnyű betonon, cementesztrichen, gipszesztrichen, száraz esztrichen, faforgács lapokon, fűtött padlószerkezeteken, meglévő kerámia burkolaton, gipszkartonon és vakolt felületeken (cement, mész-cement, gipsz).

### A FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE

Az aljzatnak szilárdnak, száraznak, tisztának, valamint tapadást gátló anyagoktól (zsír, por, cementtej, habarcs maradvány stb.) mentesnek kell lennie. Az esetleges festékmaradványokat is el kell távolítani. A kisebb, elszigetelt repedések nem okoznak gondot az aljzaton mindaddig, amíg a repedések szélei szintben vannak és az esztrich nem érzékeny a felfelé vagy lefelé történő elhajlásra. A nagyon egyenetlen padlófelületeken használjon Ceresit aljzatkiegyenlítőt (Padlopon CN 68, Padlopon Expressz CN 72, Padlopon Expressz Universal CN 72). Falfelületen az 5 mm-nél kisebb egyenetlenségek Ceresit burkolatragasztóval kijavíthatók. Használjon vízzel 1:1 arányban hígított Ceresit Padlopon® Tunoprén alapozót gipszesztrich – az adalékszemcséig történő csiszolás és porelszívás után (visszamaradt nedvességtartalom  $\leq 0,5$  CM%) – és gipsz tartalmú aljzatkiegyenlített felületen. Cementesztrich esetén a visszamaradt nedvességtartalom max. 4 CM% lehet.



### ALKALMAZÁS

A CL 69 fektetése előtt egy olló segítségével vágja méretre a szigetelő- és feszültségmentesítő lemezt. Ezután a Ceresit flexibilis burkolatragasztót (CM 16, CM 17, CM 25, CM 92) vagy a Ceresit folyékonyagyas burkolatragasztót (csak padozaton: CM 12, CM 29) fogazott glettvass (4 mm-es) segítségével hordja fel az alapfelületre, majd a méretre vágott szigetelőlemezt helyezze bele a friss ragasztóágyba, annak nyitott idején belül. A légbuborékok elkerülése végett „0”-ás glettvassal simítsa át vagy gumi hengerrel hengerezze át a felületet. A szigetelőlemezek ragasztása során min. 5 cm-es átlapolással dolgozzunk. Az átlapolt részeken – a vízzáróság érdekében – használjon Ceresit FT 101 rugalmas tömítőt vagy Ceresit CL 50, CL 51 kenhető vízszigetelést. Mielőtt alkalmazná a CL 69 szigetelőlemezt, biztosítania kell a padló- és falcsatlakozások, sarkok, lefolyók, csőáttörések vízszigetelését. Ehhez használja a Ceresit CL 152 hajlaterősítő szalagot, illetve az ebből készített elemeket vagy előre gyártott szigetelő elemeket. Fontos, hogy ezeknél a csatlakozási részeken is alkalmazza a min. 5 cm-es átfedést. A szigetelőlemeze történő burkolhatóság ideje függ az alapfelülettől, a környezeti viszonyoktól és az alkalmazott burkolatragasztótól is, általában 24-48 óra.

## MŰSZAKI ADATOK

Összetétel:	polietilén fólia
Szín:	sárga
Felhasználható:	+5°C – +30°C
Anyagvastagság:	kb. 0,4 mm
Sd érték:	kb. 80
Tapadószilárdság:	> 0,30 N/mm <sup>2</sup>
Kiszerezési egység:	30 m-es tekercs, 1 m szélességben

## FONTOS TUDNIVALÓK

Alkalmazástechnikai tanácsadás: (30) 816-22-02 ;  
(30) 919-29-35

A megadott információk mellett a vonatkozó szakmai irányelveket, szabályozásokat, valamint szabványokat (DIN) is figyelembe kell venni. A közölt terméktulajdonságok a gyakorlati tapasztalatainkon és vizsgálatainkon alapulnak. Az adatlapon nem szereplő alkalmazási lehetőségek, körülmények esetén, a kivitelezés sikerességére vonatkozóan garanciát nem vállalunk. A műszaki adatok +23°C és 50% relatív páratartalom esetén érvényesek, kivéve ha ezt külön jelezzük. Ettől eltérő körülmények esetén gyorsabb vagy lassabb kötésidővel kell számolni.

A közölt információ, különösen a termék kezelésére és felhasználására vonatkozóan, szakmai tapasztalatainkon alapulnak. Az anyagok és a körülmények változatossága miatt, valamint mivel ezekre nincs hatásunk, kifejezetten javasoljuk az alkalmazhatóságra vonatkozó, előzetes tesztek elvégzését. Az adatlap tartalmára vagy szóbeli közlésre vonatkozóan jogi felelősségvállalásra irányuló igényt nem tudunk elfogadni, kivéve a nekünk felróható súlyos hanyagság esetén. A jelen műszaki adatlap hatálytalanít minden korábban kiadott változatot.



**Henkel Magyarország Kft.**  
1095 Budapest, Lechner Ödön Fasor 10/B.,  
T.: 1-372-5555  
[www.ceresit.hu](http://www.ceresit.hu)